

D0401 BISON COLLA TERMOFUSIBILE TRASPARENTE CARTUCCE 200MM 1KG



Prodotto

Denominazione commerciale
D0401 Bison Colla
Termofusibile
Trasparente Cartucce
200mm 1kg

Descrizione

Universale. Per legno, carta, cartone, pelle, cuoio, ceramica, tessuto, dove necessita che l'incollaggio risulti invisibile.

Base

Copolimero Di Etilene Vinile Acetato (Eva)

Caratteristiche Chimico - Fisiche

Colore

Trasparente.

Odore

Leggera emanazione solo in fase di utilizzo Incollaggio inodore.

Resistenza

All'acqua: buona; Ai solventi: scarsa.

Residuo secco

100%.

Temperatura d'esercizio

180° - 200°C.

Tempo aperto

20 - 25 secondi.

Tempo di presa

7 secondi.

Temperatura di rammollimento

82°C +/- 5° (R&B).

Viscosità

6000 mPa.s +/-10%

(Brook. Thermosel System SC4-28 a 190°C).

Dimensioni Standard

In stick. Diametro 11,5/15/18 mm, lunghezza 200 o 300mm.

Confezione

Scatole di cartone neutro da Kg 5.

Stoccaggio

Illimitato in ambienti asciutti ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 45°C

Modalità di impiego ed avvertenze

Questi prodotti devono essere utilizzati per mezzo degli appositi applicatori professionali per adesivi termofusibili in stick base EVA, che portano il prodotto a temperature comprese tra i 180° e i 200°C. Utilizzare stick aventi lo stesso diametro degli applicatori a disposizione e viceversa.

Applicare il prodotto su una delle due superfici da incollare e unirle nel giro di pochi secondi. Non attendere troppo tempo nell'eseguire l'unione, in quanto il raffreddamento dell'adesivo (che avviene nel giro di 30 - 50 secondi) comporta un sicuro indebolimento dell'incollaggio. Questi tempi possono subire modifiche a seconda dei prodotti utilizzati (vedere schede tecniche relative) e a seconda delle temperature presenti in ambiente e sulle superfici da incollare.

Si possono ottenere buone adesioni su moltissimi materiali normalmente utilizzati nell'imballaggio, in cartotecnica, nei fai da te, ed ovunque servano velocità e praticità.

Legno, carta, cartone, stoffe, superfici plastificate, verniciate, metalli, vetro possono essere uniti in modo anche molto forte, pur tenendo in considerazione che i prodotti termofusibili base EVA difficilmente ottengono elevate prestazioni per periodi medio-lunghi se sottoposti a trazione e su superfici così dette "difficili". Ricordare che i prodotti adesivi termofusibili base EVA sono termorinvenenti! Quindi tenere in considerazione i dati indicati nelle relative schede tecniche.

La Bison International B.V. garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti, ma non può in alcun modo garantire i risultati di lavori che vengono effettuati sotto la responsabilità di chi li esegue. Si consiglia quindi di verificare che le caratteristiche generali e di adesione dei prodotti impiegati siano di soddisfazione di chi li deve utilizzare.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.