

VINAVIL LEGNO EXTRA

905 – 05/01

Colla vinilica rapida per legno

Tipo di prodotto

Adesivo acetovinilico in dispersione acquosa

Campo d'impiego

Vinavil legno extra è un collante particolarmente adatto per incollare ogni tipo di legno, impiallacciatura, compensati e laminati plastici su legno.

Modalità d'uso

Pulire le superfici da incollare da polvere o grassi, spalmare uno strato di collante di circa 0,5 mm su una delle due parti da incollare (per incollaggi difficili su entrambi le parti). L'applicazione può essere effettuata a pennello o mediante spatole dentate. L'adesivo può essere diluito con acqua fino al 15 – 20% o utilizzato tal quale. La quantità indicativa di utilizzo è di 100 -150 g/m², valore che può variare considerevolmente in funzione della porosità del legno.

Per una migliore tenuta gli incollaggi devono essere sottoposti ad una pressione di 2,5-5 kg/cm².

Vinavil legno extra deve essere utilizzato a temperature superiori a 10°C.

NOTE

La colla dopo essiccamento dà luogo a un film tenace e trasparente. L'incollaggio ottenuto con Vinavil legno extra presenta una buona resistenza a caldo ed elevati carichi di rottura.

Dati tecnici

Resina: Acetato di polivinile

Peso specifico: 1,1 g/cm³

Viscosità Brookfield: 43000 ± 5000

Sostanza secca: 50 ± 1%

pH: 4,5 ca.

Tempo aperto: 10 minuti

Tempo di presa: iniziale 15/30 minuti; finale 24 ore

Temperatura minima di filmazione: 6°C

Modalità di conservazione: Proteggere dal gelo. Conservare e utilizzare a temperature superiori a + 5°C.

Tempo di conservazione: il prodotto se ben conservato è stabile per (un anno).

Note di pericolosità: nessuna.

Confezione	Peso	Cartone
Barattolo	1 kg.	20 pz.
Fustino	5 kg.	4 pz.
Fustino	20 kg.	1 pz.

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, hanno solo scopo informativo. VINAVIL S.p.A. declina ogni responsabilità per i risultati applicativi e per le possibili infrazioni brevettuali.





