



# PLASTICA RAPIDO MIXER

ADESIVO BICOMPONENTE RAPIDO A BASE DI ACRILATO, SUPERFORTE E RIEMPITIVO.



## DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo bicomponente rapido a base di acrilato, superforte e riempitivo.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Riparazioni forti e superforti di oggetti in plastica che devono resistere a condizioni difficili (sforzi, vibrazioni), come elettrodomestici, giocattoli, componenti in plastica di utensili e componenti di automobili, motori, biciclette o motorini. Adatto per l'incollaggio di praticamente tutti i tipi di plastica come ABS, vetro acrilico (Perspex®, Plexiglas®), policarbonato (Lexan®) e PVC rigido. Adatto anche per incollare plastica in combinazione con porcellana, pietra, marmo, gomma e diversi tipi di metallo.

Non indicato per Polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e schiuma di polistirolo.

## PROPRIETÀ

- Rapido
- Super forte (300 kg/cm<sup>2</sup>)
- Resistente a condizioni difficili
- Riempitivo
- Con mixer automatico
- Resistente all'acqua (di mare)
- Resistente alle sostanze chimiche
- Dopo l'indurimento l'adesivo può essere carteggiato, levigato o verniciato
- Per interni ed esterni
- Beige

## PREPARAZIONE

**Condizioni di utilizzo:** Applicare solo a temperature comprese fra +5°C e +35°C. Il prodotto polimerizza miscelando resina e induritore.

**Protezione personale:** È consigliabile indossare guanti protettivi.

**Requisiti delle superfici:** I materiali da incollare devono essere puliti, asciutti e privi di grasso e polvere.

**Trattamento preliminare delle superfici:** Sgrassare le parti da unire con acetone. Irruvidire le superfici lisce (carta abrasiva).

**Utensili:** Miscelare i componenti presenti nella siringa a doppia camera utilizzando la vaschetta e la spatola in dotazione.

## APPLICAZIONI

**Resa:** 1 ml = circa 1 cm<sup>2</sup> con uno spessore dello strato di 1 mm

### Modalità di utilizzo:

Girare il tappo di chiusura nella parte superiore della siringa ruotandolo di 90° verso sinistra.

1. Assicurarsi che entrambe le superfici da incollare siano asciutte, pulite e prive di polvere e grasso. Il metallo deve essere prima carteggiato leggermente. 2. Rimuovere il cappuccio del lato superiore della doppia siringa ruotandolo di un quarto di giro verso sinistra. 3. Estrudere una quantità uguale di entrambi i componenti sul vassoio di miscelazione in dotazione. Mescolare bene queste due parti uguali con la spatola dopo averla staccata dal lato della siringa. 4. Applicare l'adesivo su un lato. L'adesivo è lavorabile per circa 3 minuti. Assembla le parti e tienile in posizione per circa 15 minuti. Polimerizzazione completa dopo circa 24 ore (a 20° C). 5. Dopo l'uso, tirare leggermente indietro lo stantuffo della doppia siringa, per rimuovere la pressione accumulata e per evitare che l'adesivo goccioli. Pulire accuratamente l'ugello della doppia siringa con un panno asciutto e riposizionare il tappo (dopo averlo rimosso dallo stantuffo).

**Macchie/Residui:** Le macchie di colla ancora fresche possono essere rimosse con acetone. Fare attenzione: l'acetone può corrodere la plastica, ed è pertanto opportuno provarlo prima su una piccola superficie. Le macchie secche possono essere rimosse solo meccanicamente.

**Consigli:** Alcuni tipi di materiali sintetici, come ad esempio polietilene e polipropilene, non possono essere incollati con l'adesivo. È possibile effettuare un test del materiale appoggiando un filo di rame incandescente contro il materiale sintetico. Si avverte odore di cera? In tal caso non sarà possibile incollare il materiale. Utilizzare uno spezzone di nastro adesivo per tenere in posizione le parti mentre l'adesivo indurisce.

**Punti di attenzione:** Dopo l'uso chiudere bene (nota: riapplicare sempre il tappo nello stesso modo, per evitare l'incollaggio del tappo sulla doppia siringa). Per prestazioni ottimali, è importante produrre una quantità superiore di adesivo miscelando bene. Il tempo di polimerizzazione dipende dalla temperatura. L'adesivo non polimerizza a temperature inferiori a +5°C.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.



# PLASTICA RAPIDO MIXER

**ADESIVO BICOMPONENTE RAPIDO A BASE DI ACRILATO, SUPERFORTE E RIEMPITIVO.**

## CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 12 mesi dalla data di produzione.

La durata di stoccaggio è limitata dopo l'apertura.

Conservare in un luogo fresco, asciutto e non soggetto a congelamenti, nel contenitore in posizione verticale (ugello verso l'alto) ben chiuso.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.