



SUPER FORTE & SICURO

ADESIVO UNIVERSALE SUPER RAPIDO CON ECCEZIONALE FORZA DI ADESIONE



DESCRIZIONE PRODOTTO

BOSTIK SUPER FORTE & SICURO, l'adesivo super rapido con eccezionale forza di adesione che non incolla immediatamente le dita. La formula brevettata rimane modellabile per circa 20 secondi ed è ideale virtualmente per tutti i materiali flessibili, solidi, porosi e non porosi. Resistente a urti e vibrazioni, è flessibile, trasparente e inodore. Resistente all'umidità e a temperature comprese fra -50°C e +100°C.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per uso universale su porcellana, ceramica, varie materie plastiche, metallo, legno, vetro, cuoio, gomma, Styrofoam®, carta, cartone e molto altro. Non indicato per Abbigliamento in cuoio, tessuti, polietilene (PE) e polipropilene (PP).

PROPRIETÀ

- extra forte
- super rapido
- modellabile - non incolla immediatamente le dita
- formula brevettata

PREPARAZIONE

Requisiti delle superfici: I materiali da incollare devono essere puliti, asciutti e privi di grasso e polvere.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Le superfici da incollare devono essere asciutte e prive di grasso e polvere. Applicare un velo di adesivo su un lato. Unire le parti premendo. La giunzione adesiva rimane lavorabile per circa 20 secondi. Le superfici da unire devono avere esattamente la stessa forma e le stesse dimensioni.

Macchie/Residui: Rimuovere immediatamente i residui di adesivo ancora freschi con acetone. L'adesivo indurito può essere rimosso solo con azione meccanica.

Consigli: Quanto più sottile è lo strato di adesivo, tanto più rapida e forte è l'adesione finale.

Punti di attenzione: Contiene cianoacrilato. Può incollare la pelle e gli occhi in pochi secondi. Se il prodotto entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, è possibile rimuovere la colla con acqua calda e sapone. Quindi applicare crema per la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Tempo di asciugatura/polimerizzazione: ca. Lavorabile per un periodo compreso fra 20 e 60 secondi; ovvero il prodotto non incolla le dita immediatamente. In base al tipo di materiali, BOSTIK SUPER FORTE & SICURO costituisce un incollaggio resistente e affidabile in periodo variabile fra 20 secondi e alcuni minuti.

Forza finale dell'incollaggio dopo: ca. 12 ore (in base alle proprietà dei materiali e alla quantità di adesivo applicato, un incollaggio stabile si raggiunge in pochi minuti).

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza alle temperature: Le giunzioni sono resistenti alle temperature (da -50°C a +100°C) per brevi periodi.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto: incolore, trasparente

Base chimica: in parte costituito da cianoacrilato

Consistenza: Gel

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Riporre in un luogo asciutto, fresco e non soggetto a congelamenti.