



# S-39® UNIVERSAL

## LIQUIDO DECAPPANTE UNIVERSALE PRIVO DI ACIDI



### SPECIFICHE TECNICHE

Trasparente  
ca. 200 mPa.s.  
ca. 1.43 g/cm<sup>3</sup>  
ca. 3

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi, per imballaggi chiusi, stoccati a temperature comprese tra +5°C e +25°C. Durata limitata dopo l'apertura. Chiudere attentamente il contenitore dopo l'uso e conservare in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Liquido decappante universale privo di acidi.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la saldatura dolce di tutti i metalli (tranne alluminio e le sue leghe) in praticamente tutti i campi d'applicazione. Adatto per tutti i tipi di saldatura a stagno.

### PROPRIETÀ

- Universale
- Privo di acidi
- Elevato effetto pulente
- Temperatura massima 375°C
- Con pennello

### SIGILLO DI QUALITÀ/STANDARDS

EN 29454-1 / 3.1.1.A: Soft soldering fluxes.

### APPLICAZIONI

#### Modalità di utilizzo:

1. Carteggiare e pulire bene le superfici da unire. 2. Applicare uno strato uniforme di prodotto sulle due superfici da saldare, evitando di metterne una quantità eccessiva. 3. Montare il giunto. Utilizzare raccordi ben combacianti. Evitare di surriscaldare il prodotto, poiché ciò ostacolerebbe la saldatura. 4. Scaldare uniformemente e saldare a stagno. 5. Rimuovere i residui di prodotto con acqua o con un panno umido. 6. Lasciare raffreddare.

**Macchie/Residui:** Rimuovere immediatamente i residui con acqua o con un panno bagnato.