



# S-39® UNIVERSAL GEL

## GEL DECAPPANTE UNIVERSALE PRIVO DI ACIDI



### SPECIFICHE TECNICHE

Miscela di sali in acqua

Giallo (trasparente)

ca. 100 mPa.s.

ca. 1.32 g/cm<sup>3</sup>

ca. 0

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi, per imballaggi chiusi, stoccati a temperature comprese tra +5°C e +25°C. Durata limitata dopo l'apertura. Chiudere attentamente il contenitore dopo l'uso e conservare in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Gel decappante universale privo di acidi.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la saldatura dolce di tutti i metalli (tranne alluminio e le sue leghe) in praticamente tutti i campi d'applicazione. Adatto per tutti i tipi di saldatura a stagno.

### PROPRIETÀ

- Universale
- Privo di acidi
- Elevato effetto pulente
- Temperatura massima 375°C
- Con pennello

### SIGILLO DI QUALITÀ/STANDARDS

EN 29454-1 / 3.2.2.C: Soft soldering fluxes

### APPLICAZIONI

#### Modalità di utilizzo:

1. Carteggiare e pulire bene le superfici da unire. 2. Applicare Griffon S-39 Gel uniformemente su entrambe le superfici, utilizzando il pennello. Evitare un uso eccessivo. 3. Montare il giunto. Utilizzare solo raccordi ben combacianti. Evitare il surriscaldamento del Gel poiché ciò ostacolerebbe la saldatura. 4. Scaldare uniformemente e saldare a stagno. 5. Rimuovere i residui di prodotto con acqua o un panno umido. 6. Lasciare raffreddare.

**Macchie/Residui:** Rimuovere immediatamente i residui con acqua o con un panno bagnato.