

VINAVIL LEGNO EXTRA

Colla vinilica rapida per legno

PC 001 – 02/17

TIPO DI PRODOTTO

Adesivo acetovinilico in dispersione acquosa

CAMPO D'IMPIEGO

VINAVIL LEGNO EXTRA è un collante particolarmente adatto per incollare ogni tipo di legno, impiallacciatura, compensati e laminati plastici su legno.

MODALITÀ D'USO

Pulire le superfici da incollare da polvere o grassi, spalmare uno strato di collante di circa 0,5 mm su una delle due parti da incollare (per incollaggi difficili su entrambe le parti). L'applicazione può essere effettuata a pennello o mediante spatole dentate. L'adesivo può essere diluito con acqua fino al 15-20% o utilizzato tal quale. La quantità indicativa di utilizzo è di 100-150 g/m², valore che può variare considerevolmente in funzione della porosità del legno.

Per una migliore tenuta gli incollaggi devono essere sottoposti ad una pressione di 2,5-5 kg/cm².

VINAVIL LEGNO EXTRA deve essere utilizzato a temperature superiori a +10°C.

NOTE

La colla dopo essiccamento dà luogo a un film tenace e trasparente. L'incollaggio ottenuto con **VINAVIL LEGNO EXTRA** presenta una buona resistenza a caldo ed elevati carichi di rottura.

DATI TECNICI

Resina: Acetato di polivinile

Peso specifico: 1,1 g/cm³

Viscosità Brookfield: 43.000 ± 5.000 mPa.s

Sostanza secca: 50 ± 1%

pH: 4,5 ± 0,5

Tempo aperto: 10 minuti

Tempo di presa: iniziale 15/30 minuti; finale 24 ore

Temperatura minima di filmazione: +6°C

Modalità di conservazione: Proteggere dal gelo

Conservare e utilizzare in un intervallo di temperatura compreso tra +10°C e + 25 °C

Tempo di conservazione: il prodotto, se conservato in un intervallo di temperatura compreso tra +10°C e + 25 °C, è stabile per 24 mesi.

Note di pericolosità: nessuna



Confezione	Peso	Cartone
Barattolo	1 kg.	6 pz.

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda hanno solo scopo informativo.

VINAVIL S.p.A. declina ogni responsabilità per i risultati applicativi e per le possibili infrazioni brevettuali.